

Лист пропилена ПП-С



Описание

Листы из полипропилена (блоксополимер) отличаются высокой жесткостью, высокой прочностью, особенно при низких температурах, хорошей стойкостью к истиранию и коррозионному растрескиванию. ПП характеризуется хорошими электроизоляционными свойствами в широком диапазоне температур, высокой химической стойкостью и низкой паро- и газопроницаемостью. Температура эксплуатации изделий из листа от -40 до +80°C. Листовой пластик может изготавливаться различных цветов, в зависимости от требования заказчика. Возможна УФ-стабилизация.

Технические характеристики

		Единицы измерения	Метод тестирования, ISO	Значения
Плотность		г/см ³	1183	0.92
Предел текучести при растяжении		МПа	527-2/1B/20	23
Относительное удлинение при разрыве		%	527	750
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза	23°C	кДж/м ²	179/1fU	н/р
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро)	23°C	кДж/м ²	179/1epA	50
Ударная вязкость по Шарпи на образце без надреза	-40°C	кДж/м ²	179/1fU	н/р
Ударная вязкость по Шарпи на образце с надрезом (в ребро)	-40°C	кДж/м ²	179/1epA	7
Модуль упругости при изгибе, не менее		МПа	178	1200
Температура изгиба под нагрузкой	1,8 МПа	°C	75-2Ae	55

	0,45МПа	°С	75-2Be	115
Температура размягчения по Вика	50Н/50°С	°С	306/В50	80
Температура размягчения по Вика	10Н/50°С	°С	306/А50	156
Твердость по Шору	Method D		868	69

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: [+7 \(499\) 649-41-61](tel:+7(499)649-41-61)
E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375;
e-mail: kacian0418@hotmail.com